

Silcarbon SC 40-60

Silcarbon SC 40-60 формованный уголь, активированный паром, на основе каменного угля.

Технические данные

Внешний вид	формованный активированный уголь
Насыпная плотность:	450 +/- 30 кг/м ³
Диаметр частиц:	около 4 мм
Влажность при упаковке:	6 % макс.
Йодное число:	1000 мг/г мин.
Удельная поверхность:	около 1050 м ² /г
Стандартная упаковка:	мешок 25 кг
СТС активность	не менее 60%