

Silcarbon SC 44 Spezial

Silcarbon SC 44 Spezial– специальный формованный уголь, активированный паром, на основе каменного угля.

Технические данные

Внешний вид:	формованный активированный уголь
Насыпная плотность:	400 +/- 30 кг/м ³
Диаметр частиц (пеллеты):	около 4 мм
Влажность при упаковке:	5 % макс.
Содержание золы	3 % макс.
Твердость	около 99%
Абразивная твердость	>85%
Йодное число:	>1250 мг/г мин.
СТС активность	> 80%
Удельная поверхность:	около 1400 м ² /г
Содержание железа (растворенного в царской водке)	около 500 промилей
Содержание железа (растворенного в HCl)	около 60 промилей
Стандартная упаковка:	мешок 25 кг