

Silcarbon SC 40

Silcarbon SC 40– формованный уголь, активированный паром, на основе каменного угля.

Технические данные

Внешний вид:	формованный активированный уголь
Насыпная плотность:	450 +/- 30 кг/м ³
Диаметр частиц:	около 4 мм
Влажность при упаковке:	6 % макс.
Йодное число:	1050 мг/г мин.
Удельная поверхность:	около 1100 м ² /г
Стандартная упаковка:	мешок 25 кг
СТС активность	не менее 70%
Удержание паров бензола в воздухе: при 20 град. С	
при 288 гр/куб. м	44+- 3%
при 32 гр./куб.м	38+- 3%
при 3,2 гр/куб.м	24+- 3%
при 0,3 гр/куб.м	13+- 3%