

Порошковый древесный активированный уголь.

Технические данные

		Типичное значение	
Внешний вид:	мелкий черный порошок	> 80 μm	2%
		40 - 80 μm	28 %
		< 40 μm	70
Степень измельчения:	около 95 % < 80 Micron		
Влажность при упаковке:	около 15 %		
Содержание золы:	6 % макс.	8 %	
		4%	
Сульфиды:	не обнаружены		
Значение pH:	3 – 6		
		4	
Йодное число:	> 900 мг/г		
		930 мг/г	
Метиленовый голубой:	> 25 г / 100 г		
		27 г / 100 г	
Удельная поверхность:	около 1300 м ² /г		
Silcarbon обесцвечивающий фактор:	0,8 – 1,0		
		0,9	
Стандартная упаковка:	мешок 20 кг		