

Silcarbon SIL40

Silcarbon SIL40 extra – формованный активированный уголь на основе каменного угля.

Технические данные

Внешний вид	формованный активированный уголь
Насыпная плотность:	500 +/- 30 кг/м ³
Диаметр частиц:	около 4 мм
Влажность при упаковке:	2 % макс.
Йодное число:	900 мг/г мин.
Удельная поверхность:	около 950 м ² /г
Стандартная упаковка:	мешок 25 кг
СТС активность	не менее 55%
Удержание бензола в воздухе: при 20 град. С	
при 288 гр/куб. м	36+- 3%
при 32 гр./куб.м	36+- 3%
при 3,2 гр/куб.м	32+- 3%
при 0,3 гр/куб.м	15+- 3%