

Silcarbon ZS10-F

Silcarbon ZS10-F – формованный активированный уголь, активированный паром и импрегнированный кислотой

Технические данные

Внешний вид:	формованный активированный уголь
Размер частиц	около 4 мм
Насыпная плотность:	500 +/- 30 г/л
Влажность при упаковке:	10 % макс.
Содержание кислоты :	5%
Йодное число:	1000 мг/г мин.
Удельная поверхность:	около 1100 м ² /г
Стандартная упаковка:	мешок 25 кг