

Silcarbon TW52

Silcarbon TW52 – активированный паром древесный активированный уголь.

Технические данные

Внешний вид:	гранулированный уголь
Насыпная плотность:	400 +/- 30 г/л
Размер частиц:	0,5 – 2.5 мм
Влажность при упаковке:	5 % макс.
Йодное число:	>900 мг/г мин.
СТС активность	50% мин.
Обычная упаковка:	мешок 25 кг